

WOOD PAINT

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ШЕЛКОВИСТО_МАТОВАЯ

- Краска не подвержена растрескиванию и сохраняет эластичность в течение всего срока службы
- Содержит антисептические добавки, защищающие от гнили, плесени, грибков и насекомых
- Стойкая к воздействию УФ-излучения
- Водоотталкивающие компоненты
- Содержит натуральное масло
- Уменьшает выход танинов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски как необработанных, так и обработанных промышленным способом или ранее окрашенных красками деревянных поверхностей. Применяется для окраски дощатых стен, обшивочных досок, заборов, фасадов и т.д.

Не предназначена для окраски оконных рам, дверей и дверных проёмов.

КОЛЕРОВКА

Колеровка краски по дереву осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте www.olsta.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенная поверхность: очистить поверхность от грязи и посторонних включений. Загрязненные и заплесневелые поверхности обработать специальным составом. Не оставлять древесину в не загрунтованном или не законсервированном виде. Обработать поверхности грунтом по дереву Wood Primer. Удалить смолу и обработать сучки. Окрасить краской по дереву. Торцы обработать с особой тщательностью.

Загрунтованные промышленным способом и окрашенные ранее поверхности: очистить поверхность от грязи и посторонних включений. Загрязнённые и заплесневелые поверхности обработать специальным составом. С окрашенной ранее деревянной поверхности удалить отслаивающуюся краску и зачистить до дерева. Далее обработать поверхности грунтом по дереву Wood Primer. Удалить смолу и обработать сучки. Окрасить краской по дереву. Торцы обработать с особой тщательностью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Наносить широкой кистью, валиком или краскопультом. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания, с использованием слабощелочных моющих средств.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ	Содержит натуральное масло
СОСТАВ	Вода, водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, мраморный наполнитель, натуральное масло, добавки.
ПЛОТНОСТЬ	БАЗА А — ок. 1,22 кг/л, БАЗА С — ок. 1,20 кг/л
РАСХОД	На пиленую поверхность – от 170 мл/м ² в один слой На строганную и окрашенную поверхности – от 110 мл/м ² в один слой
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (Gardner 85°)	15 %

ВЫСЫХАНИЕ	Сухая на ощупь — 2-4 часа, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Рабочие инструменты промыть водой.
ХРАНЕНИЕ и ТРАНСПОРТИРОВКА	24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в недоступном для детей месте Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем!. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80. тел. +7(495)150-51-23.