

## FLEXYPLAST

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

- Стойкая к воздействию УФ-излучения
- Устойчивая к растрескиванию даже в местах соединения деталей
- Образует покрытие высокой механической прочности
- Образует долговечное экологически чистое покрытие
- Без пластификаторов – надолго сохраняет эластичность
- Паропроницаемое покрытие, легкое в уходе
- Образует покрытие высокой эластичности в диапазоне температур от минус 50 °С до плюс 60 °С
- Сохраняет способность растягиваться до 15 %

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластомерная трещиностойкая штукатурка предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. снаружи и внутри зданий и помещений. Рекомендуется для реставрации старых зданий и окраски новых фасадов при опасности растрескивания.

### КОЛЕРОВКА

Колеровка эластомерной трещиностойкой штукатурки осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом в пастельные тона.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте [www.olsta.ru](http://www.olsta.ru)

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Exterior Primer.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением штукатурку тщательно перемешайте. Для нанесения используйте металлическую кельму или краскопульт. Штукатурка наносится при температуре воздуха и поверхности от 5°С до 25°С. Полное высыхание покрытия – от 48 до 72 часов в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после нанесения штукатурки.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | Акриловая дисперсия                                                                                      |
| СОСТАВ                 | Вода, акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморный наполнитель, функциональные добавки.                |
| РАСХОД                 | По подготовленной и грунтованной поверхности до 1,5 – 2,0 кг/м²                                          |
| ВЫСЫХАНИЕ              | полное высыхание — через 48 часов, при температуре воздуха 22°С и относительной влажности не более 65 %. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА    | Рабочие инструменты промыть водой.                                                                       |

|          |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ХРАНЕНИЕ | 18 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке.<br>Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»  
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80