

Henkel

# Лист Технической Информации

## Супер Момент Профи Плюс Секундный клей

### I. Продукт:

#### Состав:

Однокомпонентный  
цианакрилатный клей

#### Область применения:

Склейивание различных видов пластмасс, резины, металлов, дерева, фарфора, керамики, кожи, пробки, тканей, картона и бумаги.

Не пригоден для склеивания полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена (тефлона), стекла, глазированных поверхностей и силиконовой резины.  
Также не пригоден для склеивания очень мягкой кожи.  
Никогда не применяйте клей для склеивания посуды, в которую будет наливаться горячая жидкость.



### II. Технические характеристики:

- Высокая скорость склеивания
- Высокая прочность kleевого шва
- Хорошо растекается, заполняет трещины
- Водостойкость
- Морозостойкость
- Высокая устойчивость к воздействию растворителей

**Состав:**  
Этилцианоакрилат

**Внешний вид:**  
бесцветная прозрачная жидкость

**Плотность:**  
Около 1,05 г/см<sup>3</sup>

**Время схватывания:**  
5-60 секунд  
Окончательная прочность склеивания достигается от 12 до 24 часов.

**Теплостойкость kleевого шва:**

От минус 40°C до плюс 80°C

#### Устойчивость:

Высокая устойчивость к воздействию воды, и растворителей. Устойчивость к старению.

#### Температура хранения:

от минус 20°C до плюс 30°C.

Идеальные условия хранения от плюс 2°C до плюс 8°C.  
Клей морозостойкий.

#### Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

### **III. Указания по использованию**

#### **Подготовка материалов:**

Склепиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется дополнительно зачистить наждачной бумагой и обезжирить бензином или ацетоном.

Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

#### **Нанесение клея:**

Нанести клей на одну из поверхностей и сразу прижать детали друг к другу

#### **Важная информация:**

Скорость схватывания зависит от влажности воздуха. Высокая влажность ускоряет время схватывания, а низкая влажность замедляет процесс.

#### **Склейивание / давление:**

Время фиксации обычно составляет 5-60 секунд. Приблизительно 50% прочности склеивания достигается примерно через 5 минут, а окончательная прочность склеивания в пределах 100-200 кг/см<sup>2</sup> (усилие разрыва) достигается от 12 до 24 часов.

Прижимайте от центра к краям, чтобы избежать скопления воздуха. Тщательно приклеивайте края.

#### **Дальнейшая обработка:**

Начальная прочность склеивания настолько велика, что склеенное изделие можно подвергать дальнейшей обработке через несколько минут.

### **IV. Дополнительная информация**

#### **Условия безопасного использования и хранения:**

Избегайте случайных утечек клея и обеспечьте защиту одежды и рабочей поверхности.

Убедитесь в том, что клей не попал на кожу. Цианаакрилатный клей склеивает кожу мгновенно.

Хранить плотно закрытым при температуре от минус 20°C до плюс 30°C.

Идеальные условия хранения от плюс 2°C до плюс 8°C.

В случае замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

#### **Выведение пятен:**

Используйте средство для удаления клея «Супер Момент Антиклей»

Срок годности 24 месяца со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области kleев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.

