

QUELYD МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Многофункциональная клеевая шпаклевка для стен и потолков внутри помещений. Усиленная формула позволяет не только производить ремонт глубоких трещин, но и устанавливать различные перегородки и другие строительные элементы.

- заделка стыков и дефектов гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых листов (ГВЛ), бетонных элементов, кирпичной кладке, деревянных поверхностях
- монтаж перегородок из гипсокартона, облицовочных элементов (например, пустотелого кирпича)
- финишное шпаклевание бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностей, а также любых деревянных и гипсовых оснований



ВНИМАНИЕ! Только для внутренних работ в помещения с нормальной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Многофункциональное применение: заменяет 3 продукта;
- Ремонт глубоких трещин и сколов до 30мм;
- При финишном шпаклевании образует идеально гладкую поверхность - не требует шлифования;
- Работает на большинстве оснований: любые поверхности из гипса и гипсокартона; цементные и бетонные стяжки; облицовочный камень, ячеистый бетон; дерево, ДСП, фанера и т.д.;
- Быстрое высыхание: последующая обработка возможна уже через 3 часа;
- Не дает усадки, не растрескивается и не пылит;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Гипс, полимеры, добавки и наполнители
Время жизни раствора*	2 часа
Время высыхания верхнего слоя*	3 часа
Последующая обработка*	3 часа
Полное высыхание	24 часа
Температура использования	от +5 °С до +30 °С.

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли, грязи и жира. Отслаивающиеся частицы и кусочки удалить механически, при необходимости отшлифовать. Поверхность следует загрунтовать и дать высохнуть. Не использовать во влажных помещениях и при температуре ниже +5°C.

2. Приготовление смеси

Налить в емкость чистую холодную воду (t° воды от +10°C до +25°C), смешать с QUELYD Клеевой шпаклевкой в пропорции 1 часть воды на 2,5 части продукта. Перемешать до получения однородной массы без комков. Готовая смесь жизнеспособна в течение 2 часов.

3. Ремонт трещин и сколов

Заполнить углубления и трещины при помощи шпателя, нанося шпаклевку по направлению сверху вниз, разровнять. При необходимости удалить излишки продукта. 2/3

Через 3 часа при необходимости нанести второй слой шпаклевки.

4. Финишное выравнивание

Нанести шпаклевку при помощи шпателя, разровнять. Как правило, последующего шлифования не требуется, однако, при необходимости поверхность можно слегка отшлифовать наждачной бумагой через 3 часа после нанесения. Последующую укладку покрытий можно осуществлять через 24 часа.

5. Приклеивание листов гипсокартона

На обратную сторону листа толстым слоем нанести клей, прижать лист к поверхности так, чтобы клей выступил в швах. Ширина шва должна быть около 2-3мм.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА

Невысохший продукт смыть чистой водой, высохший - удалить механически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом работ защитить кожу рук и глаза. После окончания работ с продуктом вымыть руки и лицо с мылом. Не допус-

кать попадания продукта на одежду, кожу и слизистые оболочки. Не вдыхать и не глотать. Хранить вдали от детей.

РАСХОД: 1 кг/ 1 м² при выравнивании слоем 1 мм

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в сухом, прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С.

УПАКОВКА: Картонная коробка 1 кг

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:
127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1
Тел.: +7 495 787 31 71
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

