

**PROSEPT EXTERIOR.**  
**Антисептик для наружных работ.**  
**Концентрат 1:19.**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** PROSEPT EXTERIOR предназначен для защиты и консервации древесины различных пород (от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев), эксплуатируемой на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, гигроскопическом и конденсационном увлажнении. Может применяться как самостоятельное покрытие или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Используется как защитная пропитка для обработки внешних деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, стропильных систем, оконных и дверных блоков, заборов, садовой мебели и других элементов из древесины различного назначения. Антисептик предотвращает и останавливает уже начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами. Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Эффективно снижает усушечное растрескивание торцов, что обеспечивает равномерность усадки стен.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** PROSEPT EXTERIOR – это современный антисептик в концентрированной форме на водной основе. Обеспечивает многоуровневую защиту древесины от гниения, поражения плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками на срок до 30 лет. Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Активные компоненты PROSEPT EXTERIOR закрепляются в поверхностной части древесины на глубине 2-3 мм, где они связываются с клеточной тканью, поэтому антисептик не смывается с поверхности дерева осадками. Еще одна особенность препарата - это снижение паропроницаемости торцевой части древесины на срок до 6 месяцев. Благодаря этому свойству при обработке наружных стен объектов деревянного домостроения, предотвращается развитие глубоких трещин и разрывов на бревне или брус, в летнее время в период активного выхода влаги. Тем самым обеспечивается равномерность усушки древесины и усадки стен деревянных зданий.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет.

PROSEPT EXTERIOR производится в виде водорастворимого концентрата. Для обработки древесины необходимо развести препарат водой в соотношении 1:19. Концентрацию можно увеличивать до 1:10 при неблагоприятных условиях эксплуатации и/или обработке влажной древесины. При смешивании с водой образуется раствор антисептика - эмульсия светло-коричневого цвета.

Возможны два способа обработки древесины:

1. Нанесение антисептика на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или любого разбрызгивающего устройства. Нанесение антисептика должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности.
2. Погружение материала в раствор антисептика. Время погружения в раствор - 30-60 секунд. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов.

Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков в течение 24 часов, до полного высыхания поверхности, и фиксации действующих веществ. Работы проводить при температуре не ниже +5° С. При нанесении возможно легкое тонирование древесины, обусловленное свойствами препарата.

**РАСХОД:** расход рабочего раствора 250 - 350 г/м<sup>2</sup>

**СОСТАВ:** Вода, производные ароматических углеводов, стабилизатор.

**ФОРМА ВЫПУСКА:** 1 л, 5 л.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** При работе с антисептиком использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, халат. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:** Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев.