

EUROTEX® МАСЛО ДЛЯ ПОЛОВ И ПОЛКОВ В БАНЯХ И САУНАХ

Назначение:

Защита деревянных полов и полков от набухания и растрескивания в условиях высоких температур, циклического увлажнения и загрязнения.

Область применения:

Применяется в парильных, помывочных и прочих помещениях бань и саун по любым вертикальным и горизонтальным поверхностям, в том числе полам и полкам:

- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным основаниям
- по любым породам древесины, в том числе по термообработанной древесине
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, вагонка, блок-хаус, MDF, OSB и др.)

Свойства:

- придает поверхности исключительно высокие грязе-водоотталкивающие свойства
- в 5 раз снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды
- поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах
- препятствует растрескиванию древесины
- в процессе эксплуатации абсолютно безопасно при соприкосновении с кожей человека даже под воздействием высоких температур
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха, не токсично

Рекомендации по применению:

При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

Наносить на сухую древесину (влажностью не более 20%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, губкой, льняной или трикотажной тканью, втирая состав по направлению волокон древесины. Через 1 – 3 суток парильное помещение протопить, выдержать 1-2 часа и при высокой температуре удалить излишки масла чистой сухой тканью.

Технические данные:

••	
Связующее	смесь природных масел
Методы нанесения	кисть, губка, ткань запрещено от +5°C, относительная влажность воздуха менее 85%
Разбавление	
Температура применения	
Допустимая влажность древесины	до 20%
Количество слоев	сильновпитывающие основания -2 слоя
	торцевые спилы – 3 слоя
Расход в 1 слой	1л на 8 - 15м²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	межслойная сушка — 30-60 минут, полное высыхание — 24 часа
Цвет	бесцветный
Срок службы покрытия (внутри помещений) *	до 5 лет в зависимости от эксплуатационной нагрузки
Очистка инструмента	вода с добавлением бытовых моющих средств
Хранение и транспортировка	- при t° от -40° до +40°C
	- не теряет свойств при замораживании, возможно застывание
	масла, в этом случае отогреть состав при комнатной температуре
Срок годности	5 лет в заполненной герметичной таре
Фасовка	250 мл





Совместимость с другими ЛКМ:

	Этап работ	Совместимые ЛКМ
	1. Предварительная обработка	WOODMASTER™: Биосепт, Антижук, Биосепт-Транс, Биосепт-
	биозащитными пропиточными составами*	Ультра*, Иней, Иней Проф, БиоТОР
₹		WOODMASTER PROF™: Биосепт Концентрат, Биосепт-Ультра
0		Концентрат*, Антижук Концентрат
ОБРАБОТК⊿ ∵ТИ	* в общих случаях не требуется, но	DALI™: Универсальный антисептик
Z g	допускается, при необходимости, во всех	ЭКОДОМ™ : БИО**, БИОПРОФ*, Временная защита,
- 0	помещениях, кроме парильных	Отбеливатель
пРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБ ПОВЕРХНОСТИ		КЕДР™ : БИО**, БИОПРОФ*
OBEI		* биозащитные пропиточные составы окрашивают
		древесину в зеленовато-фисташковый оттенок
9		** биозащитные пропиточные составы окрашивают
4		древесину в бледно-зеленый оттенок
<u> </u>	2. Предварительное шпатлевание	EUROTEX™: Шпатлевка для дерева

! Советы эксперта:

- с целью увеличения срока службы покрытия рекомендуется 1 раз в год проводить профилактическое промасливание ранее обработанных участков в 1 слой
- особое внимание при обработке следует уделить торцевым спилам (в случае их наличия), так как через них происходит максимальное водопоглощение; такие спилы следует обработать не менее, чем в 2-3 слоя

