

ТЕКС
Эмаль алкидная ПФ-115 ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА**ТИП**

Органорастворимый лакокрасочный материал. Готовая к применению алкидная эмаль для внутренних и наружных работ. Образует долговечное прочное покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных осадков. Обладает отличными декоративными свойствами, укрывистостью, легко наносится.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется по ранее окрашенным и неокрашенным загрунтованным металлическим и деревянным поверхностям, ДСП и ДВП, а также по оштукатуренным поверхностям стен и потолков внутри помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для садового инвентаря, ворот, заборов, гаражей, дверей, оконных рам, мебели и других элементов интерьера и экстерьера. Не применять для окраски полов.
Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

Цвет

Белый, голубой, зеленый, изумрудный, красный, красно-коричневый, оранжевый, светло-серый, темно-зеленый, темно-синий, черный, серый, шоколадный, ярко-желтый.
Белая эмаль может колероваться колер пастами ТЕКС не более 5% по объему.
Во избежание различий в оттенке используйте эмаль одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.

Блеск

Глянцевый, матовый (только белый).

Расход

7–11 м²/кг. Расход зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и укрывистости выбранного цвета.

Разбавитель

Уайт-спирит.

Способ нанесения

Наносится кистью, валиком или распылением.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ТЕКС
Эмаль алкидная ПФ-115 ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА

Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности воздуха 65±5%)	«От пыли» - 5–7 часов. Следующий слой наносить через 24 часа. Внимание! При понижении температуры до (10÷15) °С и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться в 2–3 раза.
Плотность (кг/л)	1,2–1,4 кг/л.
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств.
Стойкость к химическим Средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату.
Прогнозируемый срок службы покрытия	Прогнозируемый срок службы покрытия составляет до 6 лет при строгом соблюдении технологии нанесения.
Сухой остаток по массе (%)	Около 74%.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Выдерживает кратковременное хранение и транспортировку при отрицательных температурах. При хранении и транспортировке при отрицательной температуре перед применением грунт-эмаль выдержать при температуре (20±2) °С в течение 3 суток и тщательно перемешать. Не ставить вверх дном. Срок годности - 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°С и относительной влажности воздуха ниже 80%.
----------------------------	--

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ТЕКС
Эмаль алкидная ПФ-115 ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА**Предварительная подготовка**

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Металлические поверхности обезжирить ацетоном и загрунтовать Грунтовкой антикоррозионной ГФ-021 ТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать Универсальным грунтом-антисептиком ВЮТЕКС. Дефекты деревянных поверхностей выровнять готовой Шпатлевкой по дереву ВЮТЕКС. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Пористые оштукатуренные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью.

Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешать! Наносить на подготовленную поверхность в 2 слоя кистью, валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) или распылением, тщательно прокрашивая неровности, углы и кромки. При необходимости разбавить уайт-спиритом: не более 10% от массы эмали. Для обеспечения защитных свойств в атмосферных условиях и более долговременной защиты рекомендуется нанесение не менее 2 слоев эмали. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

Очистка инструментов

По окончании работ инструменты промыть уайт-спиритом или сольвентом.

Эксплуатация поверхности

Поверхность готова к эксплуатации через 1 неделю, однако, достигает окончательной твердости через 4 недели. Через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Алкидные лаки, краски и эмали желтеют со временем. Интенсивность пожелтения может усиливаться при нагревании или при отсутствии света. Более подробную информацию об этом явлении Вы можете найти в статье на сайте www.teks.ru.

Окружающая среда и безопасность

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. Не распылять вблизи огня.
Класс пожарной опасности покрытия на основе эмали алкидной ПФ-115 ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА – КМ2.
Группа горючести – Г1 (слабогорючие);
Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые);
Группа дымообразования – Д2(с умеренной дымообразующей способностью);
Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные).

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70

пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



ТЕКС
Эмаль алкидная ПФ-115 ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА

Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. При проведении окрасочных работ и после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Не смешивать с другими эмалями и растворителями. Остатки эмали не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный