

ЭМАЛЬ ПФ-115 УНИВЕРСАЛЬНАЯ



- для внутренних и наружных работ
- **Палитра 2022:** белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, салатный, серый, синий, черный
- Атмосферостойкая
- Блеск: полуматовая

Краткая аннотация

Фасовка - Банка металлическая – 0,8 кг, - Банка металлическая – 1,9 кг, - Банка металлическая – 2,6 кг (ПОД ЗАКАЗ) - Ведро железное – 20,0кг	Нормативная документация: ТУ 2312-291-49404743-2015
Назначение Универсальная эмаль для наружных и внутренних работ. для работ по металлическим, деревянным и другим поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях (наружные стены, элементы фасадов зданий, скамьи, ограды) и внутри помещений (оконные рамы, двери, проемы, подоконники и т. д.).	Пригодные подложки: дерево, металл, бетон
Применение Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, ржавчины, пыли, обезжирить и просушить. Отслаивающееся старое покрытие удалить. Неокрашенные поверхности рекомендуется предварительно загрунтовать грунтовкой. При необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром до нужной консистенции. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.	Расход: эмали на однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 10 м ² .
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.	

2. Декларация о соответствии 3. Декларация в области пожарной безопасности	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.	
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	В соответствии с принятыми и утвержденными контрольными образцами цвета
Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, глянцевую или полуглянцевую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %	не менее 20
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с:	120-270 (в зависимости от цвета)
Укрывистость высушенной пленки, г/м ²	120-350 (в зависимости от цвета)
Массовая доля нелетучих веществ, %	45-80
Степень перетира, не более	50
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	30-40
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,15
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	2
Дополнительная информация	
Меры предосторожности <i>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</i>	
Транспортировка и хранение	

транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Состав: алкидный лак, растворитель, пигмент, функциональные добавки, сиккатив

Производитель

АО «Русские краски» по заказу под контролем качества

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru