



Краска-грунт фасадная для плит OSB PROFF 3 В 1

Готовый состав

Назначение:	Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания OSB-плит внутри и снаружи помещений. Высокотехнологичная краска-грунт обладает отличной адгезией и сочетает в себе краску, грунт и биозащиту. После высыхания образует матовое паропроницаемое покрытие, устойчивое к интенсивному мытью и влаге. Удобна при вертикальной покраске: не капает с кисточки, легко наносится и растушевывается. Не требует предварительного грунтования поверхности благодаря высокому содержанию латекса. Также подходит для окрашивания поверхностей из цемента, бетона, асбеста, дерева, ДСП и кирпича.
Способ применения:	Подготовка поверхности: очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли и старых непрочных покрытий. Наносить только на сухую и прочную поверхность. Не требует предварительного грунтования поверхности. Способ применения: перед использованием тщательно перемешать. Рекомендуется двукратное нанесение кистью, валиком или краскопультом с промежуточной сушкой между слоями в 2-3 часа. Работы проводить в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не менее +5°C. Не допускается смешивание с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. После окончания окрасочных работ, инструменты промыть проточной водой.
Расход:	150–180 г/м ² при однократном нанесении. 250-300 г/м ² - до полного покрытия.
Время высыхания:	При температуре окружающей среды +22°C и влажности 50%, время высыхания при однослойном нанесении 24 часа, при двухслойном – 48 часов.
Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, молотый мрамор, консервант, функциональные добавки.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу - промыть большим количеством воды. Использовать средства индивидуальной защиты. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Беречь от детей.
Хранение и транспортировка:	Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -18°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.
Срок годности:	24 месяца
ТУ	ТУ 20.30.11-003-46693787-2022
	Liquid Rubber

Упаковка:

артикул	концентрация	объем	вид упаковки	расход	штрихкод
080-1	готовый состав	1 кг	ведро	1 кг краски ~ 6,5 м2	4610093420751
080-7	готовый состав	7 кг	ведро		4610093420768
080-14	готовый состав	14 кг	ведро		4610093420775