



Цветовая палитра



ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ быстросохнущая матовая

Область применения

Применяется для окрашивания металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также расположенных внутри помещений.

Свойства

Готова к применению. Быстро сохнет. Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий и коррозии. Экономичный расход (хорошая укрывистость). Сочетает свойства антикоррозионного грунта и декоративной эмали, упрощая процесс окрашивания. Обладает хорошей адгезией к металлу. При нанесении в один слой, может применяться как грунтовка.

Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Грунт-эмаль тщательно перемешать до однородности. Для грунт-эмали быстросохнущей «ОРЕОЛ» «ТITAN»: для доведения до рабочей вязкости или при нанесении с помощью распылителя грунт-эмаль разбавляется ксилолом. Для грунт-эмали быстросохнущей: в случае необходимости разбавить уайт-спиритом или другим растворителем для алкидных продуктов. Для качественного окрашивания грунт-эмаль наносится кистью или валиком в 1-2 слоя, либо распылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 2-3 ч.

Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем.

Расход

Для получения однослойного покрытия по сухой подготовленной поверхности площадью 1 м2 требуется от 80 до 100 г грунт-эмали.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) % – не более 3 ч. Время высыхания «на отлип» - 1 час

Состав

Алкидный лак, модифицированный алкидно-уретановой смолой, растворители, пигменты, наполнители, сиккативы.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок службы

Не менее 5 лет

Степень блеска

Матовая