



Finitura Vernichi

Защитное лессирующее
матовое покрытие



Описание продукта

| | |
|--|---|
| Назначение и область применения | Защитное лессирующее финишное полупрозрачное матовое покрытие с высокой паропроницаемостью и атмосферостойкостью. Может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавными цветовыми переходами. Finitura Vernici обладает влагозащитными свойствами и может использоваться в качестве дополнительной защиты фактурных материалов, применяемых на фасадах и во влажных помещениях. |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> • Для наружных и внутренних работ; • Устойчиво к мытью и стиранию; • Паропроницаемое; • Экологичное |
| Расход | 0,1 – 0,2 л/м ² |
| Колеровка | По каталогу. Компьютерным способом, универсальными пигментными пастами. Не рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров. |
| Вид материала | Лессирующее покрытие |
| Состав | Акриловая дисперсия, специальные наполнители, функциональные добавки, воск, вода. |
| Фасовка | 1л, 2,5л |

Нанесение

| | |
|-----------------------------|--|
| Подготовка основания | Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обезжиренной. При необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мелкой щёткой или пылесосом. |
|-----------------------------|--|



| | |
|----------------------------------|---|
| <p>Нанесение</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительно нанесите фактурный материал Pietra Romana, Travertino, Riviera, Rustico, Vesuvio, Provence и др., создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов). 2. После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифуйте мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом. 3. Перед применением материал тщательно перемешать. Материал готов к нанесению. Наносить материал с верхнего левого угла двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. 4. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносите материал мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками. Сразу, не давая слою высохнуть, синтетической губкой или варежкой круговыми движениями снимите лишний материал с верхов, и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. 5. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносите материал синтетической губкой или варежкой круговыми движениями, снимая лишний материал с верхов, и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. В обоих вариантах нанесения, для достижения контраста, синтетическую губку или варежку во время работы необходимо смачивать. 6. Не допускается смешивание с материалами других производителей. |
| <p>Инструмент</p> | <p>Кисть, валик, резиновый шпатель, губка, рукавица (выбор инструмента зависит от вида фактуры основы). Рабочий инструмент промыть водой сразу после завершения работы.</p> |
| <p>Чистка инструмента</p> | <p>Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.</p> |

Техническая информация



| | |
|------------------------------|--|
| Время высыхания | Полное высыхание – не менее 24 часов при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %. Окончательный набор прочности и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. |
| Температура нанесения | Материал наносить при температуре воздуха 5-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%. |

Примечания

| | |
|--------------------------|---|
| Меры безопасности | Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. |
| Хранение | 24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 25°C. |
| Утилизация | Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора. |

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

www.dufa.ru

Техническая информация от: сентябрь 2018