










Оборудование
Wagner SuperFinish 23Pro



Форсунка **TradeTip 3**



Форсунка **HEA ProTip**

| Материал VINCENT | Форсунка (дюймы) | Давление (бар) | Разбавление (%) | Форсунка (дюймы) | Давление (бар) | Разбавление (%) |
|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--|
|  Conformat | 0,011 - 0,013 | 200 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,011 - 0,013 | 80 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Extrammat | 0,011 - 0,013 | 180 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,011 - 0,013 | 120 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Extrasatin 7 | 0,011 - 0,013 | 180 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,011 - 0,013 | 120 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Extrasatin 12 | 0,011 - 0,013 | 160 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,011 - 0,013 | 80 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Brillance Blanc I-2 | 0,015 - 0,017 | 220 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,013 - 0,015 | 140 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Intérieur Mat I-3 | 0,013 - 0,015 | 200 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,011 - 0,013 | 120 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Intérieur Aqua I-7 | 0,011 - 0,013 | 180 | 0 | 0,011 - 0,013 | 80 | 0 |









Оборудование
Wagner SuperFinish 23Pro

Форсунка **TradeTip 3**



Форсунка **HEA ProTip**



| Материал VINCENT | Форсунка (дюймы) | Давление (бар) | Разбавление (%) | Форсунка (дюймы) | Давление (бар) | Разбавление (%) |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--|
|  Royal Mat A-1 | 0,013 - 0,015 | 180 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,013 - 0,015 | 120 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Muralith F-1 | 0,015 - 0,017 | 220 | 5 | 0,015 - 0,017 | 160 | 5 |
|  Façade Acrylique F-2 | 0,011 - 0,013 | 200 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,011 - 0,013 | 80 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Protection Terrasse | 0,011 - 0,013 | 60 | 0 | 0,011 - 0,013 | 20 | 0 |
|  Maison Bois, база A | 0,011 - 0,013 | 140 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,011 - 0,013 | 100 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |
|  Maison Bois, база C | 0,011 - 0,013 | 140 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении | 0,011 - 0,013 | 100 | 0 при однослойном нанесении 5 при двухслойном нанесении |







Оборудование
Wagner SuperFinish 23Pro

Форсунка **TradeTip 3**



Форсунка **HEA ProTip**



| Материал VINCENT | Форсунка (дюймы) | Давление (бар) | Разбавление (%) | Форсунка (дюймы) | Давление (бар) | Разбавление (%) |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|  Uniprim G-1 | 0,011 - 0,013 | 200 | 5 | 0,013 - 0,015 | 160 | 5 |
|  Imprimfix G-3 | 0,011 | 60 | 0 | 0,011 | 20 | 0 |
|  Protec Prim Universelle G-5 | 0,011 | 60 | 0 | 0,011 | 20 | 0 |
|  Toufon | 0,011 - 0,013 | 160 | 0 | 0,011 - 0,013 | 60 | 0 |