



# Лист Технической Информации

## Хозлента Момент Упаковочная Клеящая, 48мм x 66м



### I. Продукт:

Прозрачная клеящая универсальная лента, предназначенная для склеивания, упаковки

#### Состав:

Двуосноориентированный полипропилен;  
Клеевой слой на основе акриловой эмульсии

Цвет: прозрачный

#### Область применения:

- в производстве для упаковки и склейки гофрокартона, обмотки различных промышленных товаров;
- в быту для упаковки, сматывания и крепления различных товаров;
- для канцелярских нужд.

#### Упаковка:

Рулон 66 метров

### II. Технические характеристики:

- Высокая механическая прочность
- Подходит для упаковки коробок весом до 20 — 25 кг

**Общая толщина:**  $47 \pm 2$  мкм  
**Толщина пленки:**  $25 \pm 1$  мкм  
**Толщина клеевого слоя:**  $22 \pm 1$  мкм  
**Изначальная клейкость:** <50 мм  
**Пиллинг-адгезия, г/ин:**  $\geq 480$   
**Прочность при разрыве, кг/ин:**  
 $9 \pm 10\%$   
**Удлинение, в %:**  $110 \pm 10\%$   
**Ширина, в мм:** 48

#### Температура применения:

От плюс 10 °C до плюс 30 °C

#### Температурная устойчивость:

От минус 20 °C до плюс 80 °C

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Перед применением ленту рекомендуется выдержать не менее 3 ч (не менее 12 часов – в зимний период времени) при температуре 10 – 30°C и применить при той же температуре и относительной влажности воздуха 40%-80%. Не рекомендуется приклеивать клейкую ленту при температуре ниже +10°C.

Поверхности, к которым прикрепляют ленту, должны быть ровными, сухими, чистыми и обезжиренными. Рабочие инструменты и устройства, а также руки должны быть чистыми от поверхностно-активных веществ, силикона, минеральных /растительных масел.

С целью обеспечения качественного схватывания ленты с картоном необходимо приложить к ленте достаточное и равномерное давление.

**Используется:** Используется для упаковки, наклеивания и склеивания поверхностей в производстве и быту.

**Хранение:** Ленту следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в чистых, сухих закрытых, вентилируемых помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до 35°C и относительной влажности ( $65 \pm 15$ )% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить ленту вместе с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

#### Гарантийный срок хранения:

24 месяца со дня изготовления

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

