

# АКВАТЕКС ШАЛЕ

## ЛАК ТОНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Окраска и защита древесины от выгорания и пожелтения, биопоражения (гниения, плесени, грибка, синевы) и загрязнений

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутри помещений для окраски стен и потолков, дверей и других деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному трению или износу:

- По деревянным поверхностям (вагонка, плинтуса, наличники, погонаж, обшивочные материалы);
- По различным материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и пр.);
- Подходит для декорирования минеральных поверхностей: кирпич, бетон, камень, штукатурки, в том числе и декоративные.

Пригоден для окраски путей эвакуации с учетом требований Технического регламента.

### СВОЙСТВА

- Отличная защита от выгорания: содержит транспарентные нано-пигменты и УФ-фильтры нового поколения
- Обеспечивает защиту от биопоражений (плесени, грибка) т.к. содержит трудновывываемый антисептик специального синтеза
- Образует эластичное паропроницаемое («дышащее») покрытие
- Экологичный, без запаха растворителя
- Подходит для отделки детских комнат и мебели
- Подчеркивает природный рисунок древесины
- Наносится легко, равномерно и без подтеков
- Не желтеет
- Хорошо моется – окрашенную и полностью высохшую поверхность можно мыть с применением неабразивных моющих средств и мягкой губки.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемешать состав. При обработке, поражённой или ранее окрашенной древесины, предварительно очистить (отшлифовать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений и ворса.

Для грунтования рекомендуется использовать бесцветный состав. После высыхания грунтовочного слоя рекомендуется снять ворс мелкозернистой наждачной бумагой без нажима. После шлифовки ворса удалить пыль с поверхности.

Лак наносить периодически, помешивая на сухую древесину (влажностью не более 15%) при  $t^{\circ}$  окружающего воздуха и поверхности не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  и влажности воздуха не более 70%. Наносить кистью, валиком, распылителем в 1 – 2 слоя вдоль волокон древесины. При нанесении в 2 – 3 слоя поверхность приобретает шелковисто-матовый блеск.

Цвет покрытия, соответствующий выкрасу (образцу) проявляется через 10 – 30 минут после нанесения состава.

Для поверхностей, подвергающихся трению и сильному износу, возможно использование в качестве морилки (в 1 тонкий цветной слой), например, для деревянных полов или мебели, с последующей лакировкой в 2 слоя бесцветным паркетным водно-дисперсионным лаком.

Внимание! Перед окраской больших площадей, для исключения разнооттеночности, лак одного цвета, но разных партий, смешать в одной емкости



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Состав</b>	Акрилатная дисперсия, прозрачные нано-пигменты, УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы, антисептические и биоцидные компоненты, модифицирующие, регулирующие и другие технологические добавки
<b>Методы нанесения</b>	Кисть, валик, распылитель
<b>Разбавление</b>	Не более 10% от массы состава
<b>Температура применения</b>	Не ниже +10°C и влажности воздуха не более 70%.
<b>Допустимая влажность древесины</b>	Не более 15%
<b>Количество слоев</b>	1-2
<b>Расход в 1 слой</b>	Для строганой древесины: 1 кг на 15 – 20 м <sup>2</sup> *; Для пиленой древесины: 1 кг на 4 – 8 м <sup>2</sup> *. <i>*фактический расход зависит от впитывающих свойств (плотности) древесины.</i>
<b>Время высыхания (при t° +20±2°C)</b>	Межслойная сушка – 1 час; полное высыхание 24 часа. <i>поверхность можно мыть с применением моющих неабразивных средств через 21 день при окраске в 2 – 3 слоя.</i>
<b>Блеск покрытия</b>	Шелковисто-матовый в 2-3 слоя* <i>*зависит от впитывающих свойств древесины</i>
<b>Готовые цвета</b>	<b>Белый, бесцветный, ваниль, венге, дуб, канадский орех, сосна</b>
<b>Колеровка машинная</b>	Колеровочная карта «Лаки EUROTEX&AKBATEКС 3433-3469»
<b>Колеровка ручная</b>	Универсальными колерными пастами Dali™
<b>Срок службы покрытия внутри помещений</b>	Более 10 лет
<b>Очистка инструмента</b>	Вода
<b>Хранение и транспортировка</b>	При t° от +5°C до +35°C; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание при t° до -40°C на срок до 30 суток
<b>Срок годности</b>	24 месяца в заполненной герметичной таре
<b>Фасовка</b>	0,9кг; 2,5кг; 9кг