

**ТЕКС**  
**Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 РЖАВОСТОП****ТИП**

Органорастворимый лакокрасочный материал. Готовая к применению алкидная грунт-эмаль для внутренних и наружных работ. Образует атмосферостойкое покрытие, обеспечивающее долговременную антикоррозионную защиту металла. Обладает отличными декоративными свойствами, укрывистостью, легко наносится.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется по металлическим поверхностям с остатками плотно держащейся ржавчины, подходит для стальных и чугунных поверхностей, цветных металлов (медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали, а также по деревянным поверхностям, ДСП, ДВП, ранее окрашенным (в том числе эмалями и лаками типа ПФ, МА, ХС, ХВ, НЦ с предварительной проверкой на совместимость) и по оштукатуренным поверхностям стен и потолков внутри помещений.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для ворот, труб, заборов, гаражей, решеток, садового инвентаря, стальных, чугунных и кованых изделий, других элементов интерьера и экстерьера. Не применять для окраски полов. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

**Цвет**

Белый (9010\*), зеленый (6029\*), коричневый (8002\*), серый (7042\*), синий (5005\*), черный (9004\*), красный (3000\*), желтый (1003\*). **\*Допускается незначительное отклонение от эталона.**

Белая грунт-эмаль может колероваться колер пастами ТЕКС не более 5% по объему.

Во избежание различий в оттенке используйте грунт-эмаль одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.

**Блеск**

Глянцевый.

**Расход**

10–15 м<sup>2</sup>/кг. Расход зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и укрывистости выбранного цвета.

**Разбавитель**

Уайт-спирит.

**Способ нанесения**

Наносится кистью, валиком или распылением.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15,  
корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**ТЕКС**  
**Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 РЖАВОСТОП**

<b>Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%)</b>	«От пыли» - 5–7 часов. Следующий слой наносить через 24 часа. Внимание! При понижении температуры до (10÷15) °C и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться в 2–3 раза.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,1–1,21 кг/л.
<b>Стойкость к мытью</b>	Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств.
<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
<b>Прогнозируемый срок службы покрытия</b>	Прогнозируемый срок службы покрытия составляет до 8 лет по стальным и чугунным поверхностям и до 2 лет по нержавеющей стали (при условии отсутствия механических повреждений), оцинкованной стали и медным поверхностям при строгом соблюдении технологии нанесения.
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	61–71% в зависимости от цвета.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Выдерживает кратковременное хранение и транспортировку при отрицательных температурах. При хранении и транспортировке при отрицательной температуре перед применением грунт-эмаль выдержать при температуре (20±2) °C в течение 3 суток и тщательно перемешать. Не ставить вверх дном. <b>Срок годности - 24 месяца</b> со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
----------------------------	--

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15,  
корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**ТЕКС**  
**Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 РЖАВОСТОП****Предварительная подготовка**

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Удалить рыхлую ржавчину и окалины. Металлические поверхности обезжирить ацетоном. Деревянные поверхности загрунтовать Универсальным грунтом-антисептиком BIOTEKS. Дефекты деревянных поверхностей выровнять готовой Шпатлевкой по дереву BIOTEKS. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Пористые оштукатуренные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью.

**Окраска**

**Перед применением эмаль тщательно перемешать!** Наносить на подготовленную поверхность в 2 слоя кистью, валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) или распылением, тщательно прокрашивая неровности, углы и кромки. При необходимости разбавить уайт-спиритом: не более 10% от массы эмали. Для обеспечения защитных свойств в атмосферных условиях и более долговременной защиты рекомендуется нанесение не менее 2 слоев эмали. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

**Очистка инструментов**

По окончании работ инструменты промыть уайт-спиритом или сольвентом.

**Эксплуатация поверхности**

Поверхность готова к эксплуатации через 1 неделю, однако, достигает окончательной твердости через 4 недели. Через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.

Алкидные лаки, краски и эмали желтеют со временем. Интенсивность пожелтения может усиливаться при нагревании или при отсутствии света. Более подробную информацию об этом явлении Вы можете найти в статье на сайте [www.teks.ru](http://www.teks.ru).

**Окружающая среда и безопасность**

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. Не распылять вблизи огня.

Группа горючести – Г1 (слабогорючие);

Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые);

Группа дымообразования – Д2(с умеренной дымообразующей способностью);

Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные).

**Хранить в недоступном для детей месте!** Избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. При проведении окрасочных работ и

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15,  
корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный



**ТЕКС**  
**Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 РЖАВОСТОП**

после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Не смешивать с другими эмалями и растворителями. Остатки эмали не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15,  
корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный