

**PROSEPT ECO 50.  
Отбеливатель для древесины.  
Готовый раствор.**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

PROSEPT ECO 50 – отбеливатель для древесины, эффективно удаляет поражающие древесину древоокрашивающие грибы, плесень, обесцвечивает серый налет.

Возвращает древесине естественный цвет, не нарушая естественных свойств и структуры древесины. Применяется для обработки древесины различных пород. Отбеливатель PROSEPT ECO 50 может быть использован для обработки деревянной тары, паллет, используемых при хранении и транспортировке пищевых продуктов.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

PROSEPT ECO 50 – это высокоэффективная композиция действующих веществ на основе хлорсодержащих соединений. Активные ионы хлора хорошо проникают в поверхность древесины и эффективно обесцвечивают древоокрашивающие грибы (синеву) и серый налет на глубине до 3 мм, не разрушая поверхность древесины.

Основной особенностью отбеливателя для древесины PROSEPT ECO 50 является высокая скорость действия (реакции) и быстрая разлагаемость. Обесцвечивание происходит в течение 20-30 минут. Полное разложение препарата происходит в течение 12-24 часов при температуре от 20°C. При более низких температурах, скорость разложения снижается пропорционально снижению температуры воздуха. По истечении этого времени древесина может подвергаться механической обработке, склеиваться, окрашиваться и пропитываться любыми составами.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Обработку древесины производят нанесением препарата кистью или валиком с синтетическим ворсом.

Обесцвечивание пигментной окраски происходит от 10-20 минут до нескольких часов, в зависимости от глубины поражения, породы и влажности древесины, температуры окружающей среды. В случаях, если глубина проникновения древоокрашивающих грибов составляет более 3 мм либо температура ниже 10°C, может потребоваться двукратная обработка.

В редких случаях, после обработки препаратом, обычно при низких температурах, высохшая поверхность древесины может содержать незначительное количество кристаллической соли, которую легко удалить ветошью либо влажной тряпкой. В целях предотвращения повторного развития заражения древесины, после выполнения процедуры отбеливания рекомендуется обработка древесины антисептическими составами.

Отбеливание древесины следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре не ниже +5°C.

**РАСХОД:** расход рабочего раствора 150 - 200 г/м<sup>2</sup>.

**СОСТАВ:** Вода, хлорсодержащее соединение, стабилизатор, катализатор.

**ФОРМА ВЫПУСКА:** 5 л, 10 л.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При работе с отбеливателем использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, спецодежду. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 8 месяцев.