



<b>Наименование:</b>	Краска колеровочная для водно-дисперсионных красок
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Для колерования белых и супербелых водно-дисперсионных красок, декоративных штукатурок, шпатлевок или в качестве самостоятельного материала для наружных и внутренних отделочных работ по минеральным поверхностям и для внутренних работ по дереву.
<b>Блеск покрытия по ФБ-5, %:</b>	3%.
<b>Класс истирания (DIN EN13300):</b>	3 класс истирания.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ТМ "VGT".
<b>Способ нанесения:</b>	При колеровке ЛКМ: добавлять в белую краску небольшими порциями при постоянном перемешивании до достижения необходимого цвета. При использовании в качестве самостоятельного покрытия: наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение краски с межслойной сушкой 1 час.
<b>Расход:</b>	При колеровке ЛКМ: зависит от свойств и способа нанесения колеруемого материала. При использовании в качестве самостоятельного покрытия: ориентировочный расход 150-200 г/м <sup>2</sup> на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, пигмент, наполнитель, модифицирующие добавки.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 45%.
<b>Температура</b>	Работы производить при температуре не ниже +7°С и

<b>применения:</b>	отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
<b>Меры предосторожности:</b>	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1-5