DALI® ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Назначение:
Защитно-декоративная обработка бетонных и деревянных полов, лестниц и прочих горизонтальных поверхностей в жилых, общественных и складских помещениях, в том числе подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию

Область применения:
Снаружи и внутри помещений по новым и ранее окрашенным минеральным (бетон, цемент), деревянным и металлическим поверхностям

Свойства:
- образует глянцевое суперпрочное покрытие с высокими показателями износостойкости, устойчивое к воздействию масел, бытового спирта, уайт-спирита и пр. (в течение не менее 2-х суток)
- моющаяся, выдерживает многократное количество циклов истирания с использованием бытовой химии без образования залоснившихся участков и потери толщины слоя покрытия
- обладает высокими показателями адгезии к бетонным и деревянным основаниям
- легко наносится, равномерно распределяется по обрабатываемой поверхности

! Не устойчива к воздействию сильных растворителей, например, нитрорастворителей.

База А (белый)

RAL 3009 (красно-коричневый)

RAL 7040 (серый)

RAL 7032 (бежевый)

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, чистую, необработанную или очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность при t° окружающей среды и поверхности не ниже +8°С кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. При нанесении первого слоя, эмаль рекомендуется разбавить уайт-спиритом на 10-20%.

Технические данные:

Состав	алкидно-уретановый лак, пигменты, наполнители, микронизированный кварц, специальные добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, но не более 20% от общей массы состава
Разбавитель	Dali™ Универсальный растворитель, уайт-спирит
Температура применения	от +8°С, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	1л на 9–11 м²
Время высыхания (при t° +20±2°С)	на отлип – 4-6 часов межслойная сушка – 24 часа готовность к эксплуатации – 24 часа окончательный набор прочности покрытия – 4 недели
Блеск покрытия	глянцевый
Колеровка машинная	База А (белая) по каталогам: NCS 1950; Nova 2024; RAL
Колеровка ручная	-универсальными колерными пастами Dali™ с обязательным интенсивным перемешиванием, не более 5% от массы эмали
Прогнозируемый срок службы покрытия	до 10 лет
Очистка инструмента	Dali™ Универсальный растворитель, уайт-спирит, сольвент, Р-646
Хранение и транспортировка	- при t° от -40° до +40°С - не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,8; 2; 9 л

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99

! Советы эксперта:

- осуществляя ручную колеровку эмали, необходимо придерживаться нескольких правил:
  - колеровать сразу то количество эмали, которое потребуется на весь объем работ (в случае, если материала не хватит или если он колеруется постепенно, воспроизвести точно такой же цвет вручную – практически невозможно), смешав все в одной емкости
  - колорант (пасту) вводить постепенно, постоянно перемешивая и оценивая результат
  - колорант вводить в количестве, не превышающем указанного производителем (в данном случае – 5% от общей массы эмали); именно это количество не изменит малярных и эксплуатационных свойств и не повлияет на прогнозируемые сроки службы покрытия

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99