


QUELYD Мастификс «Универсальный»

Универсальный монтажный клей для контактного склеивания

Монтажный клей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Быстросохнущий универсальный монтажный клей на основе бутадиен-стирольного каучука для приклеивания большинства материалов на различные основания контактным методом. Клей отверждается и набирает прочность за счет испарения растворителя, образуя прочное и долговечное соединение.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Quelyd Мастификс «Универсальный» применяется для монтажа: различных отделочных материалов и элементов декора. Рекомендован для склеивания: ДСП, ПВХ, древесины, металлов, керамики, изделий из минеральных материалов в различных комбинациях. Подходит для работы по кирпичной, бетонной, оштукатуренной, окрашенной поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстросохнущий! Не нужно ждать
- Высокая прочность 100 кг/м²
- Универсальный! Подходит для впитывающих и не впитывающих (пористых и не пористых) материалов
- Подходит для всех металлов и натуральных поверхностей
- Подходит для EPS и XPS
- Отличная адгезия к большинству поверхностей без грунтования
- Легко наносится и очищается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|---|
| Состав | Бутадиен-стирольный каучук |
| Цвет | Бежевый |
| Плотность | 1,4 г/мл |
| Время гуммирования* (выдержка до соединения) | 3 – 5 минут |
| Время пленкообразования* | 3 - 5 минут* |
| Скорость высыхания* | 48 часов |
| Температура эксплуатации | от -30 °С до +70 °С |
| Морозостойкость во время транспортировки | до -15 °С |
| Температура нанесения | от +5 °С до +25 °С |
| Расход | 1 картридж ок. 13,5 м полосы диаметром 5 мм |

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, оргстекла, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основы должны быть сухими, прочными, чистыми, без масла, жира и пыли.

НАНЕСЕНИЕ

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +25 °С. Срезать ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть наконечника с резьбой. Навинтить носик-аппликатор и обрезать его для получения отверстия нужного диаметра. Нанести клей на одну из поверхностей при помощи пистолета-экструдера полосами с интервалами 10–20 см в зависимости от габаритов склеиваемых элементов. Не наносить точками! Соединить обе обрабатываемые поверхности и разъединить их, оставить сохнуть на 3–5 минут. Затем соединить элементы окончательно, установить их в проектное положение и плотно прижать. Для приклеивания тяжелых элементов, рекомендуется установить дополнительные фиксаторы-подпоры на 24 часа. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

Quelyd Мاستификс «Универсальный» обладает превосходной адгезией к большинству непористых оснований без применения праймера. Пористые основания могут потребовать подготовки. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ВНИМАНИЕ:

- После завершения работы не снимать конический наконечник с картриджа. При необходимости повторного использования заменить или прочистить насадку.
- Легко воспламеняется: работать в проветриваемом помещении. Не курить.

ОЧИСТКА ПЯТЕН

Свежие пятна клея и инструмент: растворитель

Засохшие пятна: механическим способом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте bostik.ru

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке) в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С.

УПАКОВКА: Картридж 400 гр

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

