




## Alpina EXPERT Premium Wand (Альпина ЭКСПЕРТ Премиальные стены)

Для сверхпрочных стен

Моющаяся  
Комфортное нанесение  
Долговечное покрытие



ColorMix

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

#### Размеры упаковки:

База 1 (белая) : 2,5л / 9,0л. Плотность - 1,4 кг/л.  
База 3 (прозрачная): 2,35л. Плотность - 1,31 кг/л.

#### Назначение:

Водно-дисперсионная краска для интерьерных работ. Позволяет получить высокопрочное матовое покрытие 1-го класса стойкости к влажному истиранию согласно ГОСТ 32300 и СТБ EN 13300. Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств. Продукт подходит для покраски стен в помещениях с повышенной влажностью, например кухнях и ванных комнатах, и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, детские комнаты, прихожие. Формирует поверхность, стойкую к дезинфицирующим и хлорсодержащим средствам, средствам дезинфекции против COVID-19. Оптимальна для нанесения на рельефные обои.

#### Свойства:

- Матовая
- Моющаяся
- Износостойкая
- 1-й класс влажного истирания
- Стойкая к дезинфицирующим средствам (в т.ч. против COVID-19)
- Подходит для помещений с повышенной влажностью
- Устойчива к мягким моющим средствам

#### Подходящие типы оснований:

- Минеральные подложки внутри помещения:
- известково-цементные штукатурки
  - дисперсионные шпатлевки и краски
  - гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
  - обои (виниловые, стеклотканевые, флизелиновые, водостойкие бумажные)
  - силикатный и керамический кирпич
  - бетон

#### Цветовые тона / Колеровка:

База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint. Для насыщенных оттенков необходимо использовать Базу 3 заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix. База 3 используется только после колерования машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix.

#### Рекомендации по очистке покрытия / Примечания:

Готовое покрытие можно очищать водным раствором неабразивных моющих средств с помощью мягкой ветоши типа микрофибра через 3-4 недели после покраски. После очистки поверхность необходимо протереть микрофиброй, смоченной чистой водой. Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, что не является дефектом.

#### Степень глянца:

матовая

#### Способ нанесения/ Инструмент:

Краска наносится валиком, кистью или краскопультом (диаметр сопла 0,43мм, угол распыления 50°, давление 160-180 bar). Перед использованием материал необходимо перемешать. Если продукт заколерован - пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя. Технологический перерыв между 1-м и 2-м слоем краски: 4 часа.  
**База 3:** в случаях нанесения краски в насыщенных ярких оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные основания и/или при нанесении краскопультом выполнить 1-й слой краской в Базе 1, предварительно отколоровав ее в менее насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного покрытия.

#### Время высыхания / Температура применения:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4 часа, полное высыхание длится 2-3 дня. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

#### Расход:

**Средний расход на 1 слой при 2-слойном нанесении ок. 100 мл/м<sup>2</sup> (~140 г/м<sup>2</sup>)** по гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. Точный расход определяется пробным нанесением. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

см. раздел подготовка подложки

##### Промежуточное покрытие (1-й слой):

Alpina EXPERT Premium Wand, в случае необходимости разбавить не более 5% (объема) водой.

##### Финишное покрытие (2-ой слой):

неразбавленной Alpina EXPERT Premium Wand.

#### Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/a) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



## Alpina EXPERT Premium Wand

## ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

**Подготовка подложки:**

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.). Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina EXPERT. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 (BY) / СП 71.13330.2017 (RU).

**Известково-цементные штукатурки:**

Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Einlassgrund. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). Для грунтования можно также использовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat.

**Бетон:**

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. Слабо впитывающие, гладкие основания окрашивать Alpina EXPERT Premium Wand без грунтования. Нормально или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat.

**Помещения с высокой влажностью и опасностью поражения плесенью, грибком:**

Поверхности с плесенью и грибками очистить механическим способом влажной щеткой, шпателем или скребком с применением средств борьбы с плесенью и грибком. Пятна никотина, ржавые разводы, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Рекомендуется предварительно использовать специальные изолирующие краски и/или грунтовки.

**Меры предосторожности (BY):**

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

**Описание опасности (RU):**

Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия органических растворителей.

**Очистка инструментов:** сразу после использования вымыть водой с мылом.

**Хранение:** в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

**Гарантийный срок (BY) / Срок годности (RU):** в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

**Покртия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:**

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT Premium Wand.

Засоренные, мелящиеся старые покрытия полностью удалить..

**Покртия с плохой несущей способностью, минеральные краски:**

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat.

**Гипсовые подложки:**

Для грунтования стартовых штукатурок применяется грунтовка Alpina EXPERT Einlassgrund, можно также использовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat и Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat.

Для грунтования финишных шпательков применять Alpina EXPERT Einlassgrund в разбавлении 1:1 водой. Необходимо избегать образование глянцевого слоя (блестящей поверхности) после грунтования.

**Подложки с дефектами:**

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпателькой **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпательванные участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Утилизация отходов:**

утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

**Техническая информация по состоянию на август 2022 г.**

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте [www.alpina-farben.by/](http://www.alpina-farben.by/) alpina-farben.ru