Наименование:	Грунтовка по металлу ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	Предназначена для грунтования металлических поверхностей, подвергнувшихся коррозии. Используется с последующей покраской различными типами красок, а также как самостоятельное покрытие при нанесении в 3 слоя. Применяется для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. • для подготовки поверхности металла под окраску; • прямо по ржавчине с антикоррозионными добавками
Подготовка поверхности:	Поверхность очистить от рыхлой ржавчины и окалины металлической щёткой или шлифовальной бумагой, обеспылить, обезжирить моющим средством и вытереть насухо. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Способ нанесения:	Наносят кистью, валиком или краскопультом в один слой (как грунт).
Расход:	Расход 100-160 г/м² на один слой.
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. Полный набор прочности покрытия достигается через 28 дней после нанесения.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. Грунтовку размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2