



## RENOVATION PERFECTION КРАСКА ДЛЯ СТЕН И МЕБЕЛИ НА КУХНЕ

- ▶ Отличается прочностью и высокой устойчивостью к пятнам и загрязнениям в процессе эксплуатации
- ▶ Наносится на новую и ранее окрашенную мебель
- ▶ Образует идеально ровное покрытие после нанесения
- ▶ Продукт экологичен и безопасен, благодаря низкой концентрации ЛОВ (менее 4 г/л) и водной основе.
- ▶ Не имеет аналогов на лакокрасочном рынке.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

	РАСХОД		НАСТЕННАЯ ПЛИТКА
	ПРОЧНАЯ		КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
	НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ		БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
	УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ		
	ТЕРМОСТОЙКАЯ		Производство Франция

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутренних работ

Краска наносится **без грунтования** на такие проблемные поверхности как:

- Ламинированные глянцевые кухонные фасады
- Столешницы с любым покрытием
- Настенную плитку
- На новую и ранее окрашенную деревянную поверхность



## RENOVATION PERFECTION КРАСКА ДЛЯ СТЕН И МЕБЕЛИ НА КУХНЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	инновационный акриловый полимер
Разбавитель	Вода
Цвета	Бирюза, белый, крем-брюле, муссон, малина, коралл, горчица, туман, олива, маренго
Степень блеска	Полуматовая
Виды обрабатываемых поверхностей	Ламинированные глянцевые кухонные фасады Столешницы с любым покрытием Настенная плитка Новая и ранее окрашенная деревянная поверхность
Количество слоев	2 слоя
Способ нанесения	кисть/ валик с ворсом 3-5 мм для акриловых красок
Расход на один слой покрытия	13 М <sup>2</sup> / 1 л
Время высыхания 1 слоя	не менее 6 часов
Время полного высыхания	не менее 24 часов

### ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть чистой и сухой.
- Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной бумагой до получения гладкой поверхности.



## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Перед нанесением краски промыть поверхность моющим средством на щелочной основе (например, раствором питьевой соды). После этого промыть чистой водой и просушить.
- Нержавеющая сталь, стекло: тщательно промыть водой, дать высохнуть.
- Дерево, МДФ: слегка отшлифовать наждачной бумагой и удалить пыль.
- Ранее лакированное дерево, ламинированные поверхности: промыть содовым раствором, промыть водой, оставить просохнуть, слегка отшлифовать наждачной бумагой (зерно 240), удалить пыль.

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Мелкозернистая шлифовальная бумага с зерном 180 и 240.
- Механическая мешалка для краски или широкая палка.
- Кисть/валик

## НАНЕСЕНИЕ

- Перед началом окрашивания добавить в банку с краской содержимое пакетика с аддитивом (полностью)
- С помощью кисти окрасить углы и труднодоступные места
- Нанести первый слой краски валиком и оставить высыхать в течение 6 часов
- Нанести 2 слой и оставить на 24 часа до полного высыхания
- Оптимальная степень прочности покрытия достигается через 15 дней после полного высыхания.

## СОВЕТЫ

- При вскрытии капсулы с аддитивом проявлять осторожность. При попадании аддитива в глаза — тщательно промыть пораженный глаз и при необходимости, обратиться к врачу.
- Для нанесения на непитающиеся поверхности (плитка, ламинат и др.) использовать валик с коротким ворсом — велюровый, лаковый.



## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



0,75 л

- Срок годности продукта в НЕВСКРЫТОЙ УПАКОВКЕ – 3 года.
- Хранить в прохладном сухом месте хранить при температуре не ниже +5 С
- Беречь от прямых солнечных лучей.

## ЦВЕТА

Бирюза

Белый

Малина

Горчица

Олива

Крем-брюле

Муссон

Коралл

Туман

Маренго

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- Очистка - инструментов и тары – вода.
- Руки тщательно помыть водой с мылом.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.