ACRILIC PROFI

акриловая краска профи

Акриловая влагостойкая водно-дисперсионная краска для фасадов и интерьеров с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

Область применения:
Для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий, а также помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Отвечает мировым стандартам по долговечности покрытия и стойкости к истиранию.
Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты), влагостойкий ДСП, ДВП, а также на все типы обоев под покраску.
Не рекомендована на горизонтальные поверхности, находящиеся под статическим воздействием воды.

Свойства:
Влагостойкая;
Атмосферостойкая;
Легкая в нанесении;
Обладает высокой адгезией;
Экологически чистая, практически без запаха.
Класс пожарной безопасности - КМ1;
Класс паропроницаемости – V_1 (высокий);
Класс водопоглощения, (кг/м^2 *ч^{0,5}) – W_2 (средний).

Плотность:
База А: не менее 1,44 кг/л;
База С - не менее 1,35 кг/л

Цвет:
База А - белый;
База С – под колеровку

Степень блеска: матовая

Колеровка:
База А - колеруется в пастельные тона;
База С - в цвета близкие к насыщенным;
Материал колеруется при помощи ручной или машинной колеровки универсальными пигментами пастами или колорантами на водной основе, не более 10 %

Порядок нанесения:
- Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.
- Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить;
- Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости.

Основания с высолами зачистить щеткой сухим способом. При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Основания, пораженные грибками или водорослями тщательно очистить сухим способом щеткой и обработать микробиоцидными растворами, дать полностью высохнуть;
- Дефекты поверхности зашпатлевать, ошлифовать;

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Фирма-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения Primer astar Fix.

Нанесение
Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой до 10%, финишный слой наносится без разбавления. При использовании метода безвоздушного нанесения краску необходимо перемешать и пропустить через сито/фильтр.

Нанесение безвоздушным распылением (airless):

Угол распыления	40^0
Фильтр	60 mesh
Форсунка	0,013…0,015 дюйм
Давление	200 бар

Условия нанесения:
Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°С до 30°С; относительная влажность воздуха 65%

Расход:
Приблизительно 1л на 10-12 м² на гладкое основание в 1 слой. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Время высыхания:
сухая на ощупь – 1 час, между слоями (до повторного нанесения) – 4-6 часов, полное высыхание – 24 часа при 20°С и 65% относительной влажности воздуха. Окончательный набор прочности – 28 дней

Состав:
База А - дисперсия акрилового полимера, наполнитель, диоксид титана, технологические добавки, вода.
База С - дисперсия акрилового полимера, наполнитель, технологические добавки, вода.

Чистка инструментов:
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Хранение:
24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°С до 30°С, вдали от источников излучения нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Утилизация:
Краска является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизации как бытовой мусор.

Упаковка: пластиковые вёдра 0,9 л; 2,7 л; 9 л;

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Фирма-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.