



Наименование:	ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ и OSB
Состав:	
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Представляет собой вязкую жидкость. После высыхания образует гладкую поверхность с шелковистым блеском. Устойчива к истиранию и внешним воздействиям. Отличается высокой водостойкостью, оставляя поверхность «дышащей». Благодаря высокой эластичности и повышенной адгезии к древесине, эмаль обеспечивает долговечное (до 10 лет) покрытие на деревянном фасаде.
Колеровка:	Колеруется с помощью автоматических колеровочных машин по системам RAL, NCS, Monicolor, Spirit и др. или вручную колеровочными пастами ТМ «VGT». Выпускается 14 готовых цветов.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед окраской OSB плиты необходимо обработать всю плиту, включая торцы грунтовкой по старой краске. Свежую необработанную древесину рекомендуется предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения с антисептиком ТМ «VGT». Возможно использование эмали при разбавлении водой 5% в качестве первого грунтовочного слоя. При необходимости после грунтования поверхность рекомендуется зашкурить, чтобы сбить образовавшийся ворс на древесине.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре от +7°С до +30°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-012-32998388-2010 с изм. 1-5