

Грунт-эмаль по ржавчине с эффектом алмазной крошки
Перед использованием ознакомиться с информацией на этикетке.

NEOMID
METAL DECOR
Грунт-эмаль 3 в 1
Алмазная крошка
Для внутренних и наружных работ

Алкидная

Срок защиты **до 10 лет***
1 кг до 5 м^{2**}

Грунт-эмаль по ржавчине с эффектом алмазной крошки

НАЗНАЧЕНИЕ. Для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, стали.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для окраски металлических изделий различных форм: светильников, фонарей, лестниц, перил, калиток, ворот, заборов, ограждений, козырьков, оконных решеток, беседок, скамеек, качелей, каминных экранов, памятников и других. Допустимо использование грунт-эмали для окраски деревянных и бетонных поверхностей в декоративных целях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3 в 1: изменяет химический состав ржавчины, преобразует ее в защитный слой, который максимально изолирует металлическую поверхность от попадания влаги, образует текстурное защитно-декоративное покрытие с эффектом алмазного напыления;
- быстро высыхает;
- атмосферостойкая;
- высокая износостойкость и сопротивляемость к механическим нагрузкам;
- покрытие может эксплуатироваться в условиях периодического перепада температур от -60 до +60°C;
- срок службы покрытия – до 10 лет* при соблюдении рекомендации по нанесению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая металлическая поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и других видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и других загрязнений, зашлифованы и очищены от пыли. Окрашиваемая бетонная поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.

НАНЕСЕНИЕ. Работы проводить при температуре воздуха не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.

Обеспечить температуру грунт-эмали от +15 до +25°C и тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксилолом или растворителем 646. Степень разбавления зависит от метода нанесения и составляет от 5 до 15%.

При проведении работ необходимо периодически перемешивать материал в рабочей емкости.

Грунт-эмаль наносить в 2-3 слоя кистью, валиком или распылителем. При нанесении распылением рекомендуется использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой не менее 10 минут. При нанесении валиком (длина ворса валика не более 4 мм) и кистью второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Интервал между нанесениями – не менее 5 часов. По окончании работ промыть инструмент ксилолом или растворителем 646.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. На отлип – 10-30 минут, в зависимости от метода нанесения и толщины покрытия, полное высыхание 1 слоя – 1 час. Полный набор эксплуатационных свойств – до 7 суток.

****РАСХОД.** На 1 слой – 100-120 г/м², в зависимости от цвета, способа нанесения, подготовки и фактуры поверхности.

УТИЛИЗАЦИЯ. Не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Для сдачи пустой тары обращайтесь в специализированные пункты утилизации. Не используйте пустую тару в бытовых целях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. **Осторожно!** Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. **Беречь от огня!**

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ. В плотно закрытой заводской таре при температуре от -40 до +40°С вдали от нагревательных приборов и исключив попадание прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ. 12 месяцев.

СОСТАВ. Синтетическая смола, пигменты, наполнитель, органические растворители, функциональные добавки.

ТУ 20.30.12-026-76200405-2021

Свидетельство о государственной регистрации

СГР № RU.77.01.34.008.E.000279.02.22 от 16.02.2022

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ.

Изготовитель: ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», место нахождения организации: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914, место нахождения производства: Российская Федерация, 195067, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, д. 78, лит. М.

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90

По вопросам качества продукции обращаться:

e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

