



| | |
|--------------------------------------|--|
| Наименование: | Грунтовка изолирующая по дереву с добавками против танинов |
| Состав: | |
| Описание товара: | |
| Применение: | готова к применению. Не разбавлять! Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. |
| Свойства и особенности: | грунтовка представляет собой вязкую однородную массу. При хранении допускается наличие осадка. Перед нанесением тщательно перемешать. Обладает водостойкостью, хорошей укрывающей способностью. Легко наносить. Улучшает адгезию к последующим окрасочным слоям. Снижает расход краски. Препятствует появлению жёлтых пятен при работе со светлыми финишными покрытиями. |
| Подготовка поверхности: | на старых деревянных поверхностях необходимо очистить смоляные, таниновые пятна, ранее нанесенные лакокрасочные материалы, а в случае поражения дерева грибками или плесенью дополнительно обработать биозащитным составом, выдержав время для его фиксации. Влажность древесины должна составлять не более 18%. Для улучшения декоративных свойств поверхности рекомендуется её зашкурить, сучки зашпатлевать шпатлевкой по дереву «Экстра» VGT TM. |
| Расход: | зависит от вида и обработки (пиленая/строганная) древесины и может составлять 250-300 г/м ² на один слой. Снижение рекомендуемого расхода ведёт к ухудшению изолирующих свойств. |
| Время высыхания: | до отлипа - 1 час, нанесение следующего слоя через 12 часов; полное высыхание через 48 часов при толщине слоя не более 200 мкм при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. |
| Хранение и транспортирование: | в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать! |
| Состав: | водная дисперсия акрилового полимера, модифицирующие и специализированные добавки, наполнитель. |
| Не рекомендуется: | Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. |
| Меры предосторожности: | при попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте. |
| Описание опасности: | символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт |

не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

Технические условия:

ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-5. Грунтовка ВД-АК-0301 изолирующая по дереву с добавками против танинов.