



## ГИДРОФОБИЗАТОР СИЛИКОНОВЫЙ СПЕЦНАЗ

- водоотталкивающий
- биозащитный
- против трещин и высолов
- по минеральным основаниям и камню
- для наружных и внутренних работ

### Краткая аннотация

#### Фасовка

- Канистра ПЭТ - 5 кг
- Канистра ПЭТ - 10 кг

#### Технические условия:

ТУ 2316-007-49417770-2008

#### Назначение

Бесцветный силиконовый гидрофобизатор Спецназ – для наружных и внутренних работ. Многофункциональный состав для длительной защиты минеральных строительных материалов (искусственного и природного камня, кирпича, тротуарной плитки, бетона, материалов на основе цемента) от водонасыщения, биоразрушения и образования «высолов». При нанесении на поверхность глубоко проникает в структуру материала, закрывая поры и капилляры. Благодаря введению в рецептуру силикона, образует водоотталкивающее покрытие. Не создает поверхностной пленки, не препятствует воздухообмену. Придает материалу морозостойкость. Состав широко применяется при реставрационных работах.

#### Высыхание

при температуре  $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более 3 часов

#### Применение

Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Наносить при температуре не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  до полного насыщения материала (до блеска в порах). Гидрофобный эффект наступает через 24 часа. До наступления гидрофобного эффекта не допускать прямого воздействия воды. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем обильно за 1 раз.

#### Расход

Расход состава в зависимости от впитывающей способности основания  $150-300 \text{ г/м}^2$

<p><b>Разрешительная документация:</b> 1. Свидетельство о государственной регистрации</p>	<p><b>Пригодные подложки</b> Минеральная поверхность</p>
<p><b>Техническая информация</b></p>	
<p><b>Наименование показателя</b></p>	<p><b>Значение</b></p>
<p>Цвет и внешний вид покрытия</p>	<p>Жидкость от бесцветного до коричневого цвета. Допускается наличие мелкодисперсного осадка. Не образует видимой пленки.</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>3,5</p>
<p>Время высыхания до степени 3 при T (20±2)°C, ч, не более</p>	<p>3</p>
<p>Морозостойкость до -30оС, циклы, не менее</p>	<p>5</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	
<p><b>Меры предосторожности</b> Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>	<p><b>Гарантийный срок</b> 36 месяцев с даты изготовления</p>
<p><b>Транспортировка и хранение</b> Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре выше 0°С. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p><b>Состав</b> силикон, вода.</p>
<p><b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон: (4852) 74-89-80, 74-89-81 <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, <a href="http://yarkraski.ru">yarkraski.ru</a></p>	