

Мастика Резино-битумная для гидроизоляции фундаментов



Описание продукта

| | |
|--|--|
| Назначение и область применения | Предназначена для гидроизоляции стен, швов, фундаментов строительных сооружений, защиты от коррозии металлических трубопроводов, труб и днищ автомобилей. Имеет хорошую адгезию к бетону, металлу, резине, дереву. Для наружных работ. |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none">• Готова к применению,• Высокий уровень адгезии,• Атмосферостойкая,• Не требует предварительной зачистки. |
| Цвет | Черный |
| Расход | При гидроизоляции - 2-3 кг/м ² , при приклеивании - 0,8-1кг/м ² . |
| Состав | Битум, жидкий каучук, сиккатив, уайт-спирит, наполнители. |
| Фасовка | 1,8кг; 16кг |

Техническая информация

Нанесение

| | |
|------------------------------------|--|
| Основание | Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений. |
| Нанесение | <p>Мастика готова к применению.</p> <p>Для склеивания материалов достаточно нанести один слой мастики, для гидроизоляции наносятся 2-3 слоя, каждый слой просушивается « до отлипа»-2-3 часа.</p> <p>Между слоями рекомендуется прокладывать армирующий слой из стеклоткани.</p> <p>Наносить шпателем, при применении кисти или валика мастику рекомендуется подогреть или разбавить уайт-спиритом, сольвентом или керосином до необходимой консистенции. Рекомендуемая толщина одного слоя не более 3мм. Нанесение битумной мастики допускается при температуре не ниже минус 10°С. При температуре ниже +5°С мастику рекомендуется подогреть или выдержать при комнатной температуре не менее суток. При отрицательной температуре мастику рекомендуется подогреть до +30°С (+50°С).</p> |
| Инструмент | Кисть, валик, шпатель. |
| Чистка рабочих инструментов | Инструмент отмыть уайт-спиритом или керосином сразу после окончания работ. |
| Время высыхания | <p>Время высыхания при температуре 22°С и относительной влажности 65%:</p> <ul style="list-style-type: none">• каждого слоя - 2-3 часа,• окончательная сушка-24 часа. |
| Температура нанесения | Работы проводить при температуре не ниже -10°С. |

Техническая информация

Примечания

| | |
|--------------------------|---|
| Меры безопасности | При проведении внутренних работ и после их завершения в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Не допускать попадания мастики на кожу и в глаза. Для предохранения рук использовать резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять в непроветриваемом помещении! Беречь от огня! Запрещается пользоваться открытым огнем. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30°C до +30°C, предохраняя от прямых солнечных лучей. Срок годности 24 месяца в оригинальной упаковке. |
| Утилизация | После использования тару утилизировать как бытовой отход. |