DALI® ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ

Назначение:
Качественная подготовка поверхности к последующему нанесению отделочных материалов

Область применения:
Внутри и снаружи помещений по нормально и сильно впитывающим основаниям (минеральным, ГКЛ, ГВЛ, ДВП, ДСП, МДФ и пр.), в том числе ранее окрашенным и мелящим

Класс пожарной опасности КМ1.

Свойства:
- укрепляет пористые, рыхлые, сильновпитывающие поверхности
- повышает адгезию и снижает расход финишных покрытий
- повышает качество и увеличивает срок службы финишных покрытий
- выравнивает впитывающую способность основания
- обеспыливает поверхность
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- быстро сохнет
- не имеет неприятного запаха

Рекомендации по применению:
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.

Технические данные:

Состав	акриловые дисперсии, специальные аддитивы, вода
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	1-2
Расход в 1 слой	1л на 15-20м²
Время высыхания (при t° +20±2°С)	полное высыхание – не более 30 минут нанесение финишных покрытий – через 1 час
Блеск покрытия	нет
Цвет покрытия	бесцветный
Плотность, г/см³	1,01-1,03
Класс пожарной опасности	КМ 1
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5° до +35°С - выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1,5 года
Фасовка	1; 5; 10 л

Совместимость с другими ЛКМ: без ограничений

! Советы эксперта:

При выборе грунтовки необходимо, в первую очередь, учитывать тип обрабатываемой поверхности. Определить впитываемость поверхности можно «на глаз», оценив степень гладкости/пористости, либо экспериментальным путем на основании таблицы:

Тип поверхности	Скорость впитываемости капли воды
Слабо впитывающая (микропористая)	≥ 20-ти минут
Средне впитывающая (нормальная)	от 3-х до 20-ти минут
Сильно впитывающая (рыхлая)	≤ 3-х минут

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99